


Tekniskt faktablad

StoSilent Fix

Gipsbaserat fogspackel för Sto akustiksystem



Karakteristik

- Användning**
- invändigt
 - för klistring av skivskarvar i akustiksystemet StoSilent Distance
 - för fyllning av skruvhål

- Egenskaper**
- mycket god vidhäftning
 - snabbtorkande
 - god vidhäftning

- Utseende**
- matt

- Särskilda egenskaper/upplysningar**
- blanda inte med andra material
 - förbrukning kan variera beroende på system

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

- Krav**
- Underlaget måste vara fast, torrt, rent, bärkraftigt och fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel. Fuktiga eller ofullständigt härdade underlag kan leda till skador som t.ex. blåsbildning, sprickor i efterföljande beläggning. Applicera därför inte på fuktiga eller smutsiga underlag.

- Förberedelser**
- Innan ytterligare arbeten utförs, låt Sto akustiksystem torka minst 24 timmar.

Applicering

- Appliceringstemperatur**
- Lägsta underlags- och appliceringstemperatur: +12 °C

- Materialberedning**
- Strö produkten i rent och kallt vatten tills materialet blir synligt på ytan. Blanda med en gipsslev eller liknande för att få lämplig appliceringskonsistens.

Blandningskärl och blandare ska vara rena.

Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	för små skivor	0,50	kg/m ²
	för stora skivor	0,30	kg/m ²

Tekniskt faktablad

StoSilent Fix

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Applicering

Appliceras med patron, japanspackel eller med spackel

Fyll det blandade spacklet i en patron och applicera med munstycke mitt på skivans kant. Alternativt appliceras materialet med en spackel på fogarna. Applicera den blandade spackelmassan jämnt på kanterna, för att säkerställa klistring över hela kanttjockleken när de enskilda skivorna skarvas. Nästa skiva skjuts in från sidan och klistras.

Tryck inte spackelmassa på bärskenorna.

Överskottsmaterial tas bort efter ca 30 minuter. Dra inte ut tjockleken till noll.

Taken är inte fria från synliga ojämnheter i släpljus.

Torkning, härdning, överbearbetningstid

Applicera det blandade spacklet inom 20 minuter, sedan börjar det stelna. Förbered därför bara så mycket material som kan appliceras inom ca 60 minuter. Kassera därefter materialet och gör en ny blandning.

Rengöring av verktyg

Rengör med vatten direkt efter användning.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Följ de allmänna arbetsanvisningarna för StoSilent akustiksystem. Dessa finns tillgängliga hos Sto Scandinavia AB.

Orena kärl och verktyg förkortar bearbetningstiden.

Använd inte material som börjat stelna. StoSilent Fix blir inte användbart igen genom att tillsätta vatten eller omrörning.

Montering/beläggning får endast utföras efter föregående instruktion!

Leverans

Färgton

Naturvit

Förpackning

Säck

Lagring

Lagringsförhållanden

Lagras torrt.

Lagringstid

Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av batchnumret på förpackningen.

Batchnumret betyder:

Siffra 1 = årets slutsiffra, siffra 2 + 3 = vecka

Exempel: 1450013223 - lagringstid garanteras t.o.m. vecka 45 år 2021

Märkning

Produktgrupp

Spackelmassa

Säkerhet

Beakta säkerhetsdatablad!

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om

Tekniskt faktablad

StoSilent Fix

produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se