

Tekniskt faktablad

StoSilent Plan

Organisk spackelmasa för nedpendlade akustiksystem från Sto



Karakteristik

Användning	• invändigt • för akustiksystemen StoSilent Distance och StoSilent Distance A2 • för utjämning av ojämnheter upp till max. 1 mm • för fyllning och tätning av skarvfogar och skruvhål • på akustiksystem från Sto, som ska beläggas med StoSilent Decor M eller StoSilent Decor MF
-------------------	--

Egenskaper	• hög vidhäftningsförmåga i vått tillstånd • snabbtorkande • lämplig för slipning
-------------------	---

Utseende	• matt
-----------------	--

Särskilda egenskaper/uppgifter	• förbrukning kan variera beroende på system
---------------------------------------	--

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	1,5 g/cm ³	
Vattenångdiffusion motståndstal μ	EN ISO 7783	> 400	V1 hög
Brandförhållande (klass)	EN 13501-1	A2-s1, d0	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav	Underlaget måste vara fast, torrt, rent, bärkraftigt och fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel. Fuktiga eller ofullständigt härdade underlag kan leda till skador i efterföljande beläggning, t.ex. blåsor, sprickor. Använd inte produkten på fuktiga eller smutsiga underlag.
-------------	---

Förberedelser	Skruva fast StoSilent Board i underkonstruktionen. Klistra skivskarvarna med StoSilent Fix. Skrapa bort överflödigt klistermassa med en spackel.
----------------------	--

Applicering

Appliceringstemperatur	Lägst underlags- och appliceringstemperatur: +12 °C
-------------------------------	---

Materialberedning	Produkten är bruksfärdig. Rör om produkten noga före applicering.
--------------------------	---

Tekniskt faktablad

StoSilent Plan

Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	som utjämningsmassa på små skivor	0,25	kg/m²
	som utjämningsmassa på stora skivor	0,20	kg/m²
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		
Applicering	Applicera produkten med japanspackel. Fyll skruvhål och skarvfogar. Spackla så smalt som möjligt runt hålen och vid fogarna (max. 3 cm brett). Dra av överskottsmaterial direkt med en japanspackel. Låt spacklet torka minst 24 timmar. Slipa ytan jämn med slipbräda och slipgaller. Använd spackel (60 cm) för att kontrollera att varje skivskarv är slät. En skivskarv är jämn om spackeln inte vickar över den. Damma av ytan. Vid ojämna skarvar (liten höjdförskjutning mellan ytorna) appliceras produkten endast på det lägre området och inte på det högre. Märken i taket kan bli synliga i släpljus.		
Torkning, härdning, överbearbetningstid	Hög luftfuktighet och/eller låg temperatur förlänger torktiden. Vid +20 °C luft- och underlagstemperatur och 65 % relativ luftfuktighet: överarbetningsbar efter ca 24 timmar.		
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.		
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Följ de allmänna arbetsanvisningarna för StoSilent akustiksystem. Dessa finns tillgängliga hos Sto Scandinavia AB. Installera och/eller belägg produkten först efter instruktion.		
Leverans			
Färgton	Vit (ca RAL 9003)		
Förpackning	Hink		
Lagring			
Lagringsförhållanden	Lagras väl tillsluten och frostfritt.		
Märkning			
Produktgrupp	Spackelmasa		
Sammansättning	Enligt "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk branschorganisation för ytbeläggningar) polymerdispersion mineraliska fyllmaterial silikatiska fyllmaterial vatten hydrofoberingsmedel förtjockare dispergeringsmedel vätmedel		

Tekniskt faktablad

StoSilent Plan

skyddsmedel för lagring på bas av BIT/ZPT

Säkerhet

Beakta säkerhetsdatablad!
Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt.

EUH210

Säkerhetsdatablad finns att rekvidrera.

EUH208

Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on.
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Dessa är konserveringsmedel.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se