

Tekniskt faktablad

Sto Fogmassa WF

Tätningssmassa av akrylat



Karakteristik

Användning

- ut- och invändigt
- för klistering av invändiga profiler
- för tätning av fogar utan eller med väldigt liten rörelse
- inte lämplig för fogar med måttliga och stora rörelser (t.ex. fönsteranslutningsfogar, expansionsfogar)

Egenskaper

- plastoelastisk
- innehåller ingen mjukgörare som kan frigöras från produkten

Format

- patron 310 ml

Särskilda

egenskaper/upplysningar

- produkten uppfyller villkoren enligt EN 15651-1
- produkten är inte beständig mot konstant vattenpåverkan och bör utvändigt skyddas med en målning

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Brandförhållande	EN 13501-1	E	
Skrymdensitet		1,7 g/cm ³	ca
Temperaturbeständighet		-25 - 80 °C	
Godkänd total deformation		10 %	
Maximal fogbredd		25 mm	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav

Underlaget måste vara fritt från lösa delar, fett, damm och olja.

Förberedelser

Ta bort damm, puts- och brukrester från fogarna.

Applicering

Appliceringstemperatur

Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C
Högsta underlags- och lufttemperatur: +30 °C

Förbrukning

Användningssätt

Förbrukning ca.

beroende på objekt och användning

Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Tekniskt faktablad

Sto Fogmassa WF

Applicering

Appliceras med patron, med lämplig patronpistol

Fogbredden bör vara minst 7,5 mm och högst 25 mm, fogdjupet minst 12 mm (i allmänhet halva fogbredden).

Montera Sto Bottningslist med lämplig dimension (ca 5 mm bredare än fogen) i önskat fogdjup, utan att skada den.

Spruta in tätningsmaterialet med en hand- eller tryckluftspistol och jämna ut med verktyg (fogspackel) som fuktats med vatten eller terpentin.

Produkten kan överarbetas med puts eller färg.

Användning i kombination med StoTherm isolerade fasadsystem:
Fogbredden ska vara minst 10 mm. Belägg fogsidorna med aktuell armeringsmassa och grunda (Sto Primer, StoPrep Miral).

Torkning, härdning, överbearbetningstid

Härdningen tar 1-2 veckor beroende på väderförhållande och fogtvärsnitt.

Rengöring av verktyg

Rengör med vatten direkt efter användning.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Skyddas från regn och frost innan filmbildning (ca 30-60 minuter).

Leverans**Färgton**

Vit

Förpackning

Patron

Lagring**Lagringsförhållanden**

Lagras torrt och frostfritt. Skydda mot stark värme och direkt solljus.

Märkning**Produktgrupp**

Isolerade fasadsystem - tillbehör

Säkerhet

Beakta säkerhetsdatablad!

Särskilda upplysningar

Informationen i detta tekniska faktablad avser att garantera produktens normala användningsområde samt dess lämplighet för detta och baseras på vår kunskap och erfarenhet. Det befriar dock inte användaren från eget ansvar att avgöra produktens lämplighet för avsett bruk.
Användning som inte entydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd. Utan godkännande sker detta på användarens eget ansvar. Detta gäller i synnerhet då produkten används i kombination med andra produkter.

Genom utgivning av ett nytt tekniskt faktablad upphör alla tidigare versioner att gälla. Den senaste utgåvan finns tillgänglig på internet.

Tekniskt faktablad

Sto Fogmassa WF

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se