

Tekniskt faktablad

Sto Glasfiberväv F

Alkalibeständig armeringsväv



Karakteristik

Användning

- ut- och invändigt
- som armeringsväv

Egenskaper

- hög draghållfasthet
- förskjutningsstabil
- alkalibeständig
- mjukgörarfri

Format

- maskvidd: 4 x 4 mm
- bredd: 110 cm

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Ytvikt	ETAG 004-2013 / Bilaga C.3.1	165 g/m ²	ca
Maskvidd	ETAG 004-2013 / Bilaga C.3.3	4,0 mm	
Draghållfasthet vid leverans	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Återstående draghållfasthet efter åldring	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Applicering

Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.
	vid 10 cm överlappning	1,00 m/m ²

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Applicering

Bädda in armeringsväven i den våta armeringsmassan, blås- och veckfritt, och planspackla.

Vävskarvarna ska överlappas med 10 cm, de gula kantbanden fungerar som överlappsmarkering.

Vid sockelavslutningar skärs armeringsväven av med en vass kniv i underkanten av Sto Sockellist.

För armeringsväven runt hörn och fönstersmyg vid behov.

Tekniskt faktablad

Sto Glasfiberväv F

Utför diagonalarmering runt byggnadsöppningar (fönster, dörrar) med hjälp av Sto Diagonalväv, Sto Hörnvinkel kombi eller vävremсор (minst 20 x 40 cm).
Om väven är beskuren, t.ex. för ställningsankare, måste extra vävremсор bäddas in över snittet. Hantera väven varsamt för att undvika skada vid applicering.

Leverans	
Färgton	Vit med gula markeringar
Förpackning	Rulle
Lagring	
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och frostfritt. Skydda mot stark värme och direkt solljus.
Utlåtanden/godkännanden	
Classification report No. KB 3.2/16-175-1	StoTherm Mineral - brandmotståndsklass REI 30 / REI 90 Brandklassificering enligt EN 13501-2
Classification report No. KB 3.2/20-331-1	StoTherm Wood - brandmotståndsklass REI 30 Brandklassificering enligt EN 13501-2
Classification report No. KB 3.2/25-286-1	StoTherm Wood - M046 - brandmotståndsklass REI 90 Brandklassificering enligt EN 13501-2
Classification report No. KB 3.2/25-286-2	StoTherm Wood - M046 - brandmotståndsklass REI 90 Brandklassificering enligt EN 13501-2
Classification report No. KB 3.2/25-286-3	StoTherm Wood - M042 - brandmotståndsklass REI 90 Brandklassificering enligt EN 13501-2
Märkning	
Produktgrupp	Armeringsväv
Säkerhet	Beakta säkerhetsdatablad!
Särskilda upplysningar	

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se