


# Tekniskt faktablad

## Sto Kalkbruk

Mineralisk kalkbruk enligt EN 998-1, klass CS 1



### Karakteristik

**Användning**

- ut- och invändigt
- för gamla och nya byggnader

**Egenskaper**

- god vidhäftning på mineraliska underlag

### Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Vattenbehov		19 %	1 mm
		18 %	3 mm
Luftporhalt		6,5 %	1 mm
		8,5 %	3 mm
Kornstorlek		1 mm / 3 mm	
Max. tjocklek per påslag		5 mm / 10 mm	
Min. tjocklek per påslag		3 mm	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

### Underlag

**Krav** Underlaget ska vara fast, rent, torrt, jämnt och bärkraftigt samt genomfuktat så att rätt absorptionsförmåga uppnås.

### Applicering

**Appliceringstemperatur** Lägsta applicerings- och underlagstemperatur: +5 °C

**Materialberedning** 20 kg Sto Kalkbruk 1 mm blandas med 3,8 liter vatten  
20 kg Sto Kalkbruk 3 mm blandas med 3,6 liter vatten

Blanda torrbruket med vatten i snabbgående blandare 3-4 min eller långsamgående blandare 7-10 min.

**Förbrukning**

Utförande	Förbrukning ca.
per mm skikt tjocklek	20,0 kg/m <sup>2</sup>

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

**Grundning** Vid behov grundas med Sto Hydrauliskt Kalkbruk Kh alternativt Sto Hydrauliskt Kalkbruk KKh i ett tunt skikt, ca 3 kg/m<sup>2</sup>

# Tekniskt faktablad

## Sto Kalkbruk

<b>Applicering</b>	Kalkbruket handslås eller sprutas. Sprutbar med de flesta putssprutor på marknaden.
<b>Rengöring</b>	Rengör med vatten direkt efter användning.
<b>Övrigt</b>	Även för murningsarbeten där ett svagt bruk efterfrågas.
<b>Leverans</b>	
<b>Färgton</b>	Ljusgrå
<b>Förpackning</b>	20 kg, 1000 kg
<b>Lagring</b>	
<b>Lagringsförhållanden</b>	Lagras torrt.
<b>Lagringstid</b>	Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av batchnumret på förpackningen. Batchnumret betyder: Siffror 1 = årets slutsiffra, siffror 2 + 3 = vecka Exempel: 6450013223 - lagringstid garanteras t.o.m. vecka 45 år 2026
<b>Märkning</b>	
<b>Produktgrupp</b>	Mineralisk grundputs
<b>Sammansättning</b>	Släckt kalk E, natursand 0-1 mm och 0-3 mm
<b>Säkerhet</b>	Produkten är märkningspliktig. Säkerhetsdatablad finns på <a href="http://www.sto.se">www.sto.se</a> Observera informationen angående hantering av produkten, lagring och avfallshantering

### Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida ([www.sto.se](http://www.sto.se)) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB  
Box 1041  
SE - 581 10 LINKÖPING  
Telefon: 013-37 71 00  
E-mail: [kundkontakt@sto.com](mailto:kundkontakt@sto.com)  
[www.sto.se](http://www.sto.se)

Tekniskt faktablad

---

**Sto Kalkbruk**