

# Tekniskt faktablad

## Sto Pansarvinkel

Förböjd, förstärkt glasfiberväv



### Karakteristik

**Användning**

- utvändigt
- för hörn i isolerade fasadsystem

**Egenskaper**

- förskjutningsstabil
- alkalibeständig
- mjukgörarfri

**Format**

- maskvidd 13 mm x 5 mm
- bredd: 7 x 9 cm eller 11 x 13 cm
- längd: 50 m

### Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Ytvikt	ETAG 004-2013 / bilaga C.3.1	280 g/m <sup>2</sup>	
Draghållfasthet vid leverans	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 2.300 N/50mm	
Återstående draghållfasthet efter åldring	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

### Underlag

**Krav** Underlaget måste vara fast, torrt, rent, bärkraftigt och fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel.

**Förberedelser** Montera skivorna i förband, nedifrån och upp, i linje, plant och dikt an på det förbehandlade underlaget. När klistret härdat appliceras Sto Pansarvinkel.

### Applicering

**Appliceringstemperatur** Lägsta underlags- och lufttemperatur: 0 °C

**Applicering** Skär till Sto Pansarvinkel i motsvarande kantlängd. Lägg mot kanten och böj vid den synliga markeringen. Applicera grundputs över hela ytan som ska bearbetas. Bädda in och planspackla Sto Pansarvinkel utan blåsor och veck i den yttersta tredjedelen av den nyapplicerade grundputsen. Applicera väven ända fram till hörnet vid den följande armeringen för att uppnå tillräcklig överlappning.

### Leverans

**Färgton** Vit

# Tekniskt faktablad

---

## Sto Pansarvinkel

### Lagring

#### Lagringsförhållanden

Lagras torrt och plant.

### Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida ([www.sto.se](http://www.sto.se)) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB  
Box 1041  
SE - 581 10 LINKÖPING  
Telefon: 013-37 71 00  
E-mail: [kundkontakt@sto.com](mailto:kundkontakt@sto.com)  
[www.sto.se](http://www.sto.se)