


Tekniskt faktablad

Sto Sockelputs

Mineralisk grundputs



Karakteristik

- Användning**
- ut- och invändigt
 - användbar i marknivå och på socklar
 - som grundputs på mineraliska underlag
 - som grundputs på isolerskivor
 - för tunnskiktiga armeringar

- Egenskaper**
- hög vidhäftning
 - väderbeständig
 - hög vattenavvisning
 - hög vattenånggenomsläpplighet

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet		1700 kg/cm ³	
Luftporhalt		20 %	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav Underlaget ska vara fast, rent, torrt, jämnt och bärkraftigt.

Förberedelser Kontrollera den befintliga beläggningens bärkraft. Ta bort beläggningar som inte är bärkraftiga.
Vid behov grundas mineraliska beläggningar med StoPrim Micro, StoPrim Silikat eller StoPrim Plex

Applicering

Appliceringstemperatur Lägsta applicerings- och underlagstemperatur: +5 °C

Blandningsförhållande 25 kg Sto Sockelputs blandas med 4,6 liter vatten (5,4 viktdelar torrpulver : 1 viktdel vatten)
Vattenbehov: 18,5 %

Materialberedning Häll upp vatten och tillsätt torrbruk. Blanda väl och svälla minst 5 minuter före användning.

Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca
	motsvarande 10 mm putstjocklek per m ²	20,0 kg/m ²

Tekniskt faktablad

Sto Sockelputs

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Applicering	Grovputs/grundning: Utförs med Sto Sockelputs i ett skikt på 6-15 mm. Putsen dras på med stål, avdragning sker med rätkäpp eller stål. Ytbehandling utförs med plastskurbräda eller filtbräda. Eftervattnings ska utföras vid torr och varm väderlek. På StoTherm Fasadssystem appliceras putsen på torrt underlag och ska alltid armeras med Sto Glasfiberväv.
Torkning, härdning, bearbetningstid	Hårdnar efter 4 timmar.
Rengöring	Rengör med vatten direkt efter användning.
Leverans	
Färgton	Cementgrå
Förpackning	Säck 25 kg , storsäck 1000 kg
Lagring	
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och frostfritt. Undvik direkt solljus.
Lagringstid	Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av batchnumret på förpackningen. Batchnumret betyder: Siffror 1 = årets slutsiffror, siffror 2 + 3 = vecka Exempel: 5450013223 - lagringstid garanteras t.o.m. vecka 45 år 2025
Märkning	
Produktgrupp	Mineralisk grundputs
Sammansättning	Cement, sand 0-1 mm, dispersionspulver, hydrofoberingsmedel, konsistensgivare
Säkerhet	Produkten är märkningspliktig. Säkerhetsdatablad finns på www.sto.se Observera informationen angående hantering av produkten, lagring och avfallshantering

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger

Tekniskt faktablad

Sto Sockelputs

utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se